

Råd og vejledning om vedligeholdelse af terrassebrædder

Nedenstående er udarbejdet af bestyrelsens rådgiver Ole Vigel. Bestyrelsen vil gerne understrege, at der er tale om råd og vejledning. Der er således ikke tale om nogen forpligtelse for de enkelte ejere, som selv må vurdere behovet for løbende vedligeholdelse.

Den anvendte olie til terrassebrædderne er Gori Ædeltræ kvalitetsnr. 90516.

Produktet er en specialolie til udendørs træværk af eksotisk træ som teak og mahogni.

Nuancen er 60040 Ædeltræ og bevarer træets naturlige glød. Hæmmer angreb af skimmel i overfladen.

Opløsningsmiddel er Mineralsk terpentin.

Rækkeevnen til høvlet træ er 10 – 12 m²/litr afhængig af træets sugsevne.

Tørretiden for berøring er ca 3-5 timer og efterbehandling er ca 24 timer.

Olien opbevares tæt tillukket tørt, køligt og frostfrit og uden direkte sollys.

Indholdet omrøres grundigt før og under brugen. Læs etiket og brugsanvisning før produktet tages i brug.

Underlaget skal være rent og tørt. Træfugtigheden må max være 15 +/- 3%.

Løstsiddende materiale fjernes. Snavs afvaskes med GORI Trævask. Skimmel og belægninger behandles med GORI fjernbelægninger.

Brædderne genbehandles årligt med 1 – 2 gange GORI Ædeltræ.

Påføring udføres med pensel til træet er mættet. Overskydende olie aftørres med en fnugfri klud efter ca 15 min.

Undgå påføring i direkte sollys. Under påføring skal temperaturen være over 5 grader C og den relative luftfugtighed under 80%.

Olien må ikke fortyndes.

Rengøring af værktøj kan udføres med mineralsk terpentin.